

SYSTEXX! by Vitruvan	Active Reno SP38	Active Reno S38	Pure Silk 060	Pure Fleece V16	Pure Fleece V14	Pure Fleece V22	Pure Structure 629	Pure Structure 639	Active Acous Therm 233	Active Acous Therm 904
Технологія (тканина або флізелін)	Тканина Jacquard			Флізелін із скловолокна			Тканина WEB	Тканина WEB	Тканина WEB ламінована	Тканина Jacquard ламінована
Вага г/м.кв	250	245	220	160	140	220 (225)	165 (170)	170 (175)	460	600
Нормативне відхилення ваги	'+-15%	'+-15%	'+-15%	'+-15%	'+-15%	'+-15%	'+-15%	'+-15%	'+-15%	'+-15%
Ширина x довжина рулону	1 x 25 m	1 x 25 m	1 x 25 m	1 x 30 m	1 x 30 m	1 x 30 m	1 x 50 m	1 x 50 m	0.96 x 10.4 m	0.96 x 10.4 m
Просочення від вологи	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Стійка пігментація	так	ні	ні	так	так	так	так	так	так	так
Технологія монтажу AQUA	так	так	так	так	так	так	так	так	Традиційна технологія, на клей для важких шпалер, що наноситься на стіну/стелю	
Монтаж з розрізом внахлест	так	так	так	так	так	так	так	так	ні	ні
Монтаж встик	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Обробка зовнішніх кутів	клеїться по цілому або ріжеться, в залежності від ситуації на об'єкті								Увага! Використовуються кутові профілі для шпалер № 3840	
Гігієнічні волокна понад 5 мкм	так/ 8-12 мкм	так/ 8-12 мкм	так/ 8-12 мкм	так/ 8-12 мкм	так/ 8-12 мкм	так/ 8-12 мкм	так/ 8-12 мкм	так/ 8-12 мкм	так/ 8-12 мкм	так/ 8-12 мкм
Вогнестійкість	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0
Підготовка поверхні	клас Q2/Q3, нерівності до +-3мм		клас Q3/Q4 (гладкі, як під фарбу) нерівності менше 0,5 мм	kl.Q3 нерівності (незначні дефекти) до +-2мм	клас Q3/Q4 (гладкі, як під фарбу) нерівності менше 0,5 мм		kl.Q3, нерівності (незначні дефекти) до +-2мм	клас Q3/Q4 (гладкі, як під фарбу) нерівності менше 0,5 мм	клас Q2/Q3, нерівності до+- 3мм	клас Q2/Q3, нерівності до+-3мм
Допустима кількість фарбувань	20	20	20	без обмежень	без обмежень	без обмежень	20	20	16	16
Рекомендо-вані фарби	Водно- дисперсійні 1- чи 2- компонентні	Водно- дисперсійні 1- чи 2- компонентні	Водно- дисперсійні 1- чи 2- компонентні	Водно- дисперсійні 1- чи 2- компонентні	Водно- дисперсійні 1- чи 2- компонентні	Водно-дисперсійні 1- чи 2- компонентні	Водно- дисперсійні 1- чи 2- компонентні	Водно- дисперсійні 1- чи 2- компонентні	Тільки 1-компонентна водно- дисперсійна фарба. Рекомендується матовий або сатин. Не використовувати акустичні фарби.	
Коефіцієнт паропроникності, SD	0.14 м	0.14 м	0.14 м	0.03 м	0.03 м	0.03 м	0.14 м	0.14 м	0.03 м	0.03 м

[illegible]